

FKR-IGNI-SOL

IGNIFUGANTE

El **FKR-IGNI-SOL** es una disolución concentrada de sales inorgánicas, que se utiliza para dar a la madera propiedades retardantes de la combustión.

El **FKR-IGNI-SOL** está especialmente diseñado para tratar madera cuyo destino final sea para la construcción.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Peso específico:	1,180 gr/ml
Punto de inflamación:	N/A
Punto de congelación :	N/A
Aspecto:	Líquido translúcido

DOSIFICACION Y CONDICIONES DE APLICACION

El **FKR-IGNI-SOL** se suministra al uso. No hay que diluirlo para aplicar.

Se aplica en profundidad en la madera mediante sistemas de autoclave vacío-presión-vacío ó doble vacío. Las retenciones sólidas recomendadas varían entre 25 y 70 Kg de sales por m³ de madera, en función del grosor de la madera a tratar. A menor grosor, mayor retención sólida, y viceversa.

Evitar la re-humidificación de la madera después de tratada ya que el producto se deslava fácilmente con agua.

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO CON FKR-IGNI-SOL

Los compuestos activos del **FKR-IGNI-SOL** consisten en sulfatos y fosfatos amónicos, que actúan como generadores de gas inerte (amoníaco) que diluye los gases inflamables desprendidos por la propia madera durante la combustión y además disminuyen la aportación de oxígeno al sistema, retardando de ese modo la combustión.



FKR-IGNI-SOL

IGNIFUGANTE

CALIDAD DEL PRODUCTO Y SERVICIO AL CLIENTE

El proceso de fabricación de **FKR QUIMICA, S.L.** está controlado y certificado según la norma **ISO-9001:2000**

FKR QUIMICA, S.L. dispone de un experimentado equipo técnico que nos permite ayudar a nuestros clientes en la elección del producto más práctico, eficaz y rentable en base al posterior uso que se le dará a la madera tratada.

FKR QUIMICA, S.L. dispone de un servicio de retirada de los envases vacíos, sin coste alguno para nuestros clientes.

La respuesta a las consultas de nuestros clientes es inmediata y personalizada.

La rapidez en la entrega de los pedidos es determinante para **FKR QUIMICA, S.L.**

El **FKR-IGNI-SOL** se presenta en garrafas de **25 y 50 Lts** y en contenedores de **1.000 Lts**

Las recomendaciones que ofrecemos en este boletín están avaladas por ensayos efectuados en nuestros laboratorios. No obstante, como el control en su aplicación y manejo no están bajo la supervisión de FKR Química, S.L., no podemos ofrecer ninguna garantía de los efectos del producto ni de los resultados, así como tampoco del uso incorrecto del FKR-IGNI-SOL. Por ello, el comprador debe asumir toda responsabilidad, inclusive accidentes o perjuicios que resultaran del uso incorrecto del producto como tal, o en combinación con otros materiales. En consecuencia, no debe interpretarse la información de este boletín como licencia para manipular o como recomendación para infringir cualquier patente.
